

Oplosmiddelvrije 2-componenten parket grondering

PALL-X 333 COLOR WHITE

Oplosmiddelvrije 2-componenten olie voorbehandeling voor het kleuren van parket

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pall-X 333 Color White is een voorgekleurde grondlak om vervolgens af te werken met Pall-X 96 Power, Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero 2K, alsmede de Pallmann Magic Oil lijn. Pall-X 333 Color White behoort tot de Pallmann Color Collection.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Combinatie van vloeibare oliën, geschikt voor het kleuren van alle gangbare houtsoorten onder Pall-X 96 Power, Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero 2K, alsmede de Magic Oil lijn.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Geen kanten verlijming
- ▶ Instelling van individuele hout optiek door verfpigmenten
- ▶ Brandklasse Cfl-s1 (afgelakt met Pall-X 98 Gold, minimale dikte massief hout 19mm, dichtheid minstens 480 kg / m³, houtvochtigheid 9%)

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Blik met flacon
Verpakkingsgrootte	1 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Wit, naturel
Mengverhouding	4 : 1
Verbruik per laag	ca. 25 – 50 ml/m²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur*
Overlaagbaar	Na 24 uur*

*Bij 20 °C 65% luchtvochtigheid en afhankelijk van type houtsoort. Exotische houtsoorten kunnen een langere droogtijd hebben.
Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

VOORBEREIDING:

De kleur is afhankelijk van vele factoren, o.a. van de houtnerf en laatste schuurgang. We adviseren daarom een monster te maken met de juiste opbouw (inclusief olie en lak) en deze aan de klant voor te leggen voor akkoord.

Aanbeveling: 1 laag met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m². Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

Bij contact van het product met textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! – zie ook "Arbeidsveiligheid en milieubescherming". Wij adviseren in delen te werken, niet groter dan 25 m² per deel.

ONDERGRONDVOORBEREIDING:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine, bandschuurmachine of Pallmann Spider) uitgevoerd. Het te gronden oppervlak moet na deze laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verder wordt er geadviseerd om na de laatste schuurgang - direct voordat het oppervlak voorgestreeken wordt - het gehele oppervlak met schoon water éénmaal licht te bevochtigen.

Hierdoor ontstaan volgende beslissende voordelen:

1. De verdieping en de kleuring van het hout wordt intensiever en gelijkmatiger
2. De Pallmann Pall-X 333 kan beter indringen
3. De door het fijn schuren verdichte ondergrond wordt weer geopend
4. Schuursporen worden minder zichtbaar
5. Het hout oppervlak lijkt homogener
6. Stoffen uit het hout worden weg gewassen
7. Het behoeden van zweten uit voegen

Werkwijze:

1. Het gehele oppervlak met water benevelen en met een Pallmann beige pad egaal verdelen. Let op ! Plaatsen die niet geraakt zijn kleuren later veel lichter
2. Waterhoeveelheid maximaal 20 gr. water/m²
3. Optimale water hoeveelheid ca. 10 – 20 gr. water/m²
4. Na volledige droging van het oppervlak – ca. 30-60 minuten, kan de Pallmann Pall-X 333 White aangebracht worden

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed mengen.
 2. Pall-X 333 White met de verharder mechanisch mengen en met geschikt gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan/ mohair roller) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. In gedeeltes aanbrengen!!! – niet meer dan 25 m².
 3. Maximaal na 10 minuten na het aanbrengen, het restant verwijderen met een Pallmann beige pad.
 4. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
 5. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
 6. Overlappend na ca. 24 uur met Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero 2K, alsmede de Pallmann Magic Oil lijn.
- Let op: De laatste laklaag binnen 24 uur, zonder tussenschuren, aanbrengen!

WAARSCHUWING:

WAARSCHUWING: Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. **OPGELET:** het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken. Tegen vorst beschermen.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ Als voegenkit adviseren wij Pallmann Pall-X Filler.
- ▶ Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 12 uur belast worden.
- ▶ Bij kopshout kan het verbruik zeer sterk toenemen (ca. 140 ml/m²), derhalve bij kopshout altijd minimaal 72 uur droogtijd aanhouden tot aan de verdere verwerking.
- ▶ Het eerste onderhoud van Pallmann Magic Oil kan pas na 12 uur worden uitgevoerd. Gebruik Pallmann onderhouds- en reinigingsproducten voor een lange levensduur van uw vloer. De onderhoudsaanbevelingen voor de Pallmann Magic Oil beschrijft de juiste stappen voor onderhoud en reiniging.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (TV 269 en TV272 "houten vloerbedekkingen, DIN 18367 "Holzpflasterarbeiten" en DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten").
- ▶ Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 12 uur met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.
- ▶ In algemene zin kan olie licht vergelen onder invloed van UV-licht.
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen om alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeelte met de B component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en

voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Comp. A: Niet ontvlambaar, houd echter rekening met het risico van zelfontbranding (zie "Belangrijke informatie").
Comp. B: Niet ontvlambaar. Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/ veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.