

Oplosmiddelvrije 2K extreem matte parketlak

PALL-X ZERO 2K

Watergedragen oplosmiddelvrije 2-componenten parketlak voor zwaar belaste parketvloeren voor de beste luchtkwaliteit

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pall-X Zero is een extreem matte watergedragen 2-componenten PU-lak. Pall-X Zero is zeer eenvoudig te verwerken en kan makkelijk zonder aanzetten worden aangebracht. De extreem matte uitstraling past volledig bij de huidige trend voor afwerkingen van parket. In combinatie met Pall-X Pure geeft Pall-X Zero een mooie, onbehandelde uitstraling.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Extreem matte, watergedragen 2-componenten parketlak voor zwaar belaste parketvloeren. Ook geschikt voor gebruik in de industriële sector.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parket- en houten vloeren in zwaar belaste ruimtes.
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Volledig geschuurd kant-en-klaar parket



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting
- ▶ Uitstekend vulvermogen
- ▶ Makkelijk aanzetvrij te verwerken
- ▶ Snel droog
- ▶ Zeer slijtvast
- ▶ Extreem mat
- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can + kunststof fles
Verpakkingsgrootte	5 l (4 l + 1 l)
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Mengverhouding	4 : 1
Verbruik per laag	Ca. 80 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur*
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Schuurbaar	Na ca. 12-24 uur*
Overlakbaar	Na ca. 12-24 uur*
Eindsterkte	Na 7 dagen*
Mechanisch belastbaar	Na ca. 3 dagen

* Bij 20°C en 50% luchtvochtigheid.



VERWERKING:

1. Beide verpakkingen moeten vóór gebruik overeenkomen met de aanbevolen kamertemperatuur (20°C) en goed geschud worden.
2. Giet component A in de schone PALLMANN SHIELD emmer, voeg vervolgens component B (verharder) toe en meng onmiddellijk met een geschikte mixer. Alternatief: Schud component A goed door elkaar en voeg vervolgens component B (verharder) toe. Onmiddellijk daarna de verpakking gedurende ten minste 2 minuten intensief schudden en 10 - 20 minuten laten rusten - daarna nogmaals kort schudden en de bijgevoegde zeef in de hals van de verpakking steken.
3. PALL-X ZERO gelijkmatig en royaal op de ondergrond aanbrengen met de PALLMANN Applicatiewals WL. Er moeten minstens 2 lagen worden aangebracht. Begin altijd bij de rand, breng afwisselend eerst over de nerf en vervolgens in de richting van de nerf aan. 3 lagen worden aanbevolen voor intensief gebruikte oppervlakken.
4. Afdichting van grote oppervlakken: Om opvallende glansverschillen te voorkomen, raden wij aan om meerdere verpakkingen tegelijk in een grote verpakking te vullen, zorgvuldig machinaal te roeren en ervoor te zorgen dat het gehele oppervlak in dezelfde laagdikte wordt aangebracht. Bij 2-componenten coatingsystemen moet u ervoor zorgen dat de gemengde hoeveelheid ook in overeenstemming met de open tijd kan worden aangebracht.
5. Droogtijd tot schuurbaarheid: ca. 24 uur, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden tot 36 uur.
6. Voor de laatste toepassing is tussenschuren met PALLMANN SCHLEIFGITTER of PALLMANN POWER PAD korrel 120 noodzakelijk.
7. Gereedschap na gebruik met water reinigen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Voor het aflakken dient er te allen tijde een grondlak aangebracht te worden, zodat ongewenste kantverlijming van de parketdelen wordt verminderd. Dit geldt in het bijzonder voor kopshout, hoogkantlamel, massieve delen en ook in het algemeen voor parket op vloerverwarming.
- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% tot 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.

- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Bij matige belasting kan na het opbrengen van de laatste laklaag, na een nacht drogen (bij normale omstandigheden) op de vloer worden gelopen.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 7 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 7 dagen met Pallmann Clean worden behandeld.
- ▶ Verzorging van de parketvloer verlengt de levensduur van het gelakte oppervlak. Indien nodig onderhoud toepassen met Pallmann Clean. Pas op voor het opbouwen van vele lagen onderhoudsmiddelen.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 269 en TV 272 "houten vloerbedekkingen" - DIN 18356 „Parkettarbeiten" en DIN 18367 „Holzpfasterarbeiten").
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen door alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeelte met de B-component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriently.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting met isocyanathoudende crosslinker, oplosmiddelvrij. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Comp. A: Labelvrij. Comp. B: Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.