

Oplosmiddelvrije 1-comp. parketlak

PALL-X ZERO ONE (1K)

Watergedragen oplosmiddelvrije 1-K parketlak voor zwaar belaste parketvloeren voor de beste luchtkwaliteit

PRODUCTBESCHRIJVING:

Watergedragen oplosmiddelvrije 1-component parketlak voor zwaar belaste parketvloeren in woon- en projectbereik voor de beste luchtkwaliteit

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting
- ▶ Uitstekend vulvermogen
- ▶ Snel droog
- ▶ Zeer slijtvast
- ▶ Slipweerstand R9
- ▶ DIN 53160 (bestand tegen speeksel en zweet)
- ▶ DIN EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen)
- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ Waterafdichting, oplosmiddelvrij.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 12a / Milieuvriendelijk, nagenoeg geen schadelijke stoffen

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof verpakking
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Glansgraad	Mat
Verbruik per laag	ca. 100 ml/m ²
Dekkingsbereik	ca. 10 m ² /Liter
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Schuurbaar	na ca. 6 uur*
Overlakbaar	na ca. 6 uur*
Eindsterkte	na ca. 10-12 dagen*

*Bij 20 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

ONDERGRONDVOORBEREIDING:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondering gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% tot 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen.
- ▶ Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ In principe niet meer als 2 laklagen aanbrengen in 1 dag.
- ▶ Bij matige belasting kan na het opbrengen van de laatste laklaag, na een nacht drogen (bij normale omstandigheden) op de vloer worden gelopen.
- ▶ Als de tussentijdse droogtijd langer is dan 1 dag, moet het oppervlak zorgvuldig en over de gehele oppervlakte worden mat geschuurd (korrel 120).
- ▶ Door de speciale eigenschappen van bamboevloeren, raden wij over het algemeen het gebruik van 2-componenten lak (bijv. PALL-X 98) aan voor de afwerking.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 10-12 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 10-12 dagen met PALLMANN FINISH CARE / PALLMANN FINISH CARE STOP worden behandeld.
- ▶ Regelmatige reiniging en onderhoud van de parketvloer verlengt de levensduur van het gelakte oppervlak. Het oppervlak enkel vochtig dweilen (niet nat). Plassen vermijden. Pas op voor het opbouwen van vele lagen onderhoudsmiddelen.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 269 en TV 272 "houten vloerbedekkingen" - DIN 18356 „Parkettarbeiten" en DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten").

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelvrij. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik bij het spuiten combinatiefilter A2 / P2. Gebruik stoffilter P2 bij het slijpen. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en

zeep. Alleen lege verpakkingen voor recycling. Vloeibare materiaalresten op het verzamelpunt voor oude coatings. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +49 931 27964-0.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.