

High-Solid Concentrate

PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE

Oplosmiddelvrij kleurconcentraat voor het kleuren van parket in combinatie met PALL-X 333

PRODUCTBESCHRIJVING:

Oplosmiddelvrij kleurconcentraat voor het kleuren van parket in combinatie met PALL-X 333, MAGIC OIL ORIGINAL, ERGO of 1K EASY

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Combinatie van vloeibare oliën en pigmenten in combinatie met PALL-X 333, geschikt voor het kleuren van alle gangbare houtsoorten onder de PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO en de PALL-X PURE, alsmede de MAGIC OIL 2K. Eventueel ook te mengen met MAGIC OIL ORIGINAL, ERGO of 1K EASY.

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurd en gecementeerd parket en houten vloeren
- Parketvloer op vloerverwarming

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- Individueel instelbare houtuitstraling door kleurpigmenten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof verpakking
Verpakkingsgrootte	0,2 l
Houdbaarheid	Min. 24 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur	32 kleuren
Mengverhouding	4 : 1 : 1
Verbruik per laag	ca. 25 – 50 ml/m²
Min. verwerkingstemp.	Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid > 35 % en < 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35 - 65 % relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur*
Overlaagbaar	In principe na 24 uur*

*Bij 20 °C en normale omstandigheden.

(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

VOORBEREIDING:

Het concentraat alleen in combinatie met PALL-X 333, MAGIC OIL ORIGINAL, ERGO of 1K EASY verwerken.

Wanneer de PALL-X 333 Color Concentrate in combinatie wordt gebruikt, moet er rekening worden gehouden dat de kleur afhankelijk is van vele factoren, o.a. van de houtnerf en laatste schuurgang. We adviseren daarom een monster te maken met de dezelfde opbouw (inclusief olie of lak) en deze aan de klant voor te leggen voor akkoord.

Bij contact van het product met textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! – zie ook Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Aanbeveling: 1 laag met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 30 ml/m². Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met PALLMANN PALL-X KITT gekit worden. Vervolgens wordt met PALLMANN schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met PALLMANN schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het te behandelen oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verder wordt er geadviseerd om na de laatste schuurgang - direct voordat het oppervlak voorgestreeken wordt - het gehele oppervlak met schoon water éénmaal licht te bevochtigen.

Hierdoor ontstaan volgende beslissende voordelen:

- ▶ De verdieping en de kleuring van het hout wordt intensiever en gelijkmatiger
- ▶ De PALL-X 333 kan beter indringen
- ▶ De door het fijn schuren verdichte ondergrond wordt weer geopend
- ▶ Schuursporen worden minder zichtbaar
- ▶ Het hout oppervlak lijkt homogener
- ▶ Stoffen uit het hout worden weg gewassen
- ▶ Het behoeden van zweten uit voegen

Werkwijze:

1. Veeg het gehele oppervlak van het parket af met een doordrenkt, uitgewrongen katoenen doekje of de PALLMANN WISCHMOPP. Opgelet: niet bevochtigde gebieden zullen later lichter kleuren
2. Waterhoeveelheid maximaal 30 gr. water/m²
3. Optimale water hoeveelheid ca. 10 – 20 gr. water/m²
4. Na volledige droging van het oppervlak – ca. 30-60 minuten, kan de PALL-X 333 Color Concentrate aangebracht worden

VERWERKING:

1. Alle verpakkingen voor gebruik op verwerkingstemperatuur laten komen en goed mengen.
2. PALL-X 333, MAGIC OIL ORIGINAL, ERGO of 1K EASY met Pall-X 333 Color Concentrate in een aparte maatbeker omgieten en mechanisch mengen. Vervolgens de verharder toevoegen en nogmaals mechanisch mengen en met geschikt gereedschap (bijv. PALLMANN lakspaan) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. In gedeeltes aanbrengen!!! – niet meer dan 25 m².
3. Maximaal na 10 minuten na het aanbrengen, het restant verwijderen met een PALLMANN pad (beige).
4. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
5. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
6. Overlappend: Standaard na 24 uur met PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE of MAGIC OIL 2K.

LET OP!:

- Indien het concentraat is gemixt met olie, kan deze alleen overlaagd worden met olie.
- De laatste laklaag binnen 24 uur, zonder tussenschuren, aanbrengen!

WAARSCHUWING:

Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. OPGELET: het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Na toevoeging van de harder mag de verpakking niet meer gesloten worden in verband met explosie gevaar.
- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 24 maanden te bewaren. Deze tegen vorst beschermen.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.

- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 "Holzpflasterarbeiten" en DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten").
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen door alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeeltes met de B-component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.
- ▶ In algemene zin kan olie licht vergelen onder invloed van UV-licht.
- ▶ Bij parketvloeren met grove structuur en/of die geborsteld zijn de olie druppelgewijs aanbrengen en met een beige pad dun en gelijkmatig verdelen. Polijst of neem overtollige hoeveelheid op met een witte pad. Er mag geen overtollig materiaal op het parketoppervlak achterblijven.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar, houd echter rekening met het risico van zelfontbranding (zie "Belangrijke informatie"). Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.