

Oplosmiddelvrije parketvoegenkit

PALL-X ZERO FILLER

Watergedragen, oplosmiddelvrije parketvoegenkit, zorgt voor de best mogelijke luchtkwaliteit

PRODUCTBESCHRIJVING:

Watergedragen oplosmiddelvrije voegenkit voor het kitten van naden, nagel- / spijkergaten, noesten of andere oneffenheden. PALL-X ZERO FILLER is zeer gebruiksvriendelijk en de meest duurzame oplossing.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Watergedragen, oplosmiddelvrije voegenkit voor het kitten van parket- en houten vloeren.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Kleeft niet aan schuurmiddelen
- ▶ Geen kleurveranderingen in de parketvloer
- ▶ Snel droog
- ▶ Zeer goed vullend vermogen
- ▶ Geschikt voor alle in de handel gebruikte houtsoorten
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – zeer emissiearm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Geel
Verbruik per laag	ca. 50 - 100 ml/m ² afhankelijk van de voegbreedte
Dekkingsbereik	Ca. 10 – 20 m ² per liter afhankelijk van de voegengrootte
Min. verwerkingstemp.	18 – 25 °C relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Schuurbaar	Na ca. 35 – 50 minuten* Afhankelijk van de voegengrootte

* Bij 20°C en 50% rel. luchtvochtigheid.

ONDERGRONDVOORBEREIDING:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondering gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.



VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op de aanbevolen kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Pall-X Zero Filler met fijn schuurstof(korrel 100/120) van het te voegen hout op de ondergrond vermengen tot een spaanbare massa.
3. Met een roestvrije kitspaan de gehele parketvloer voegen. Altijd tweemaal voegen en kruislings werken.
4. Na een droogtijd van 35 – 45 minuten kan het gevoegde oppervlak worden geschuurd.
5. De vloer met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) schuren. Bij zeer hoge eisen aan de oppervlaktekwaliteit wordt de vloer vervolgens met een slijpnet of Multilochpad (korrel 120) geschuurd.
6. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, als ook gerookt Eik bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ Geschikt voor voegen tot 2 mm.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelvrij. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.